

HERITAGE ESSENTIAL

ГЛУБОКОМАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ И СТЕН

ИНТЕРЬЕРНЫЕ
КРАСКИ

- Образует идеально ровную и гладкую поверхность
- Обладает повышенной тиксотропностью
- Содержит ионы серебра в составе
- Содержит минимальное количество ЛОС* (менее 1 г/л)



Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска премиум класса для интерьерных работ. Образует ровную и гладкую поверхность без бликов, идеальна для окрашивания потолков, визуально маскирует мелкие дефекты поверхности. Высокая тиксотропность: наносится без брызг и потеков, легко разравнивается. Окрашиваемая поверхность устойчива к мытью с мягкими моющими средствами. Ионы серебра в составе краски препятствуют размножению бактерий на окрашиваемой поверхности. Не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется.

Знак CO₂ указывает на то, что углеродный след (выбросы диоксида углерода за весь жизненный цикл продукта от производства до утилизации краски) минимален среди интерьерных красок Sikkens Heritage.

Краска рекомендована для использования в медицинских, детских, лечебно-профилактических учреждениях.

Область применения

Для потолков и стен в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Технические характеристики

Связующее	Сополимерная дисперсия
Уникальные компоненты	Добавка с ионами серебра
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	~ 58 %
Плотность	~ 1,5 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	8–10 м ² /л
Базы	W05, N00

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °С и влажности 40...80 % кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок или распылителем.

Сильно впитывающие и пылящиеся поверхности обрабатывайте предварительно грунтом глубокого проникновения Sikkens Heritage Deep Primer. Дополнительно при перекрашивании контрастных оттенков, сокращения расхода финишного продукта рекомендуется использовать грунтовочную краску Sikkens Heritage Primer.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования.

Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10 % воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30–50°, диаметр сопла 0,012–0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Срок и условия хранения

4 года при температуре +5...+30 °С в не вскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Уход за окрашенной поверхностью

Через месяц после покраски поверхность устойчива к мытью с мягкими моющими средствами, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой.

Устойчивость к влажному истиранию (истираемость)

1 Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300


представленность в базе W05

представленность в базе N00

Упаковка



Степень блеска



* ЛОС — летучие органические соединения