VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00152

PRIMART 600

Техническая спецификация

НАЗВАНИЕ: **PRIMART 600**

ГРУППА: воздухопроницаемая грунтовка на водной основе для внутренних работ. Покрытие белого цвета на водной основе для профессионального использования, отличающееся высокой равномерностью покрытия поверхности, оптимальной величиной расхода и особой белизной.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

удельный вес:	1690 ± 30 г/л при 20°C
вязкость:	6700 сП
расход:	1 л на 12-14 м^2 при нанесении в один слой 1 л на 8-10 м^2 при нанесении в два слоя (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)
эстетический эффект:	матовый
цвета:	белый (возможна покраска с использованием красителей COLORI или других красителей на водной основе, стойких к воздействию УФ-излучения)
упаковка:	1 л - 2,5 л - 5 л

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

на поверхности:	30 минут при 20°C
при нанесении в качестве второго слоя:	4 часа при 20°C
на глубине:	12 часов при 20°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ: Обладает стойкостью к воздействию сельской и морской атмосферы. Не препятствует воздухопроницаемости стен.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Удалите отслаивающуюся и потрескавшуюся старую краску с поверхности и вымойте ее водой и надлежащими моющими средствами. Сухую поверхность заштукатурьте и после высыхания зачистите наждачной бумагой, тщательно выравнивания поверхность. Затем нанесите в качестве фиксатора один слой грунтовки Primart 600, разведенной в воде на 50 %, и примерно через 4 часа при температуре 20°C нанесите второй слой грунтовки Primart 600, разведенной в воде на 15-20 %.

Если же поверхности находятся в хорошем состоянии, являются гладкими и не отслаиваются (включая новые), достаточно обработать наждачной бумагой только те места, в которых необходимо придать гладкость основанию. Затем нанесите один слой грунтовки Primart 600 разведенной в воде на 15 - 20 %.

Primart 600 следует наносить шерстяным валиком, кистью или краскопультом перекрестными проходами для максимально полного покрытия основания. Через 4 часа при температуре 20°C нанесите покрытие Sabulador Lux или Sabulador Matt.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:	**разведение:**	разводится водой на 15-20 %.
НАНЕСЕНИЕ:	**тип:**	кистью - валиком – краскопультом
	кол-во слоев:	1-2
	стабильность:	примерно 2 года в неиспользованных, плотно закрытых упаковках

ПРИМЕЧАНИЯ: Температура нанесения и хранения должна находиться в пределах от +5°C до +30°C. Продукт не является морозоустойчивым.
Сразу же после использования инструменты следует вымыть водой с мылом.

Спецификация № SC 00152, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 8 **Апрель 2018 г.**

VALPAINT TUNISIE S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT ME DECORATION MATERIALS
& PARTITIONS TRADING L.L.C.
Blue Bay Tower, Office 1314-1414 - Al Abraj Street
Business Bay P.O. Box 191940 - DUBAI - UAE
Tel. +971 4 366 1005 - Fax +971 4 558 4380
E-mail: info@valpaintme.ae

VALPAINT MAROC S.A.R.L
Rue Kaied El Achtar, 7
20100 MAARIF
CASABLANCA - MAROC
Tel. +212 5 22 25 10 24
Fax +212 5 22 23 19 65
E-mail: info@valpaint.ma

VALPAINT ESPAÑA S.L.
Calle Magdalenes, 25 3°
08002 BARCELONA - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Medvedgradska, 5
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr