

HERITAGE INTENSE

ГЛУБОКОМАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН

ИНТЕРЬЕРНЫЕ
КРАСКИ

- Экстрапрочное покрытие
- Антибликовое покрытие, скрывает несовершенства поверхности
- Содержание ЛОС* менее 8 г/л
- Колеруется



Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска премиум класса для интерьерных работ. После высыхания образует экстрапрочное покрытие, устойчивое к загрязнению и механическим воздействиям. Окрашиваемая поверхность выдерживает интенсивное мытье с применением агрессивных моющих средств. Антибликовое покрытие визуально выравнивает несовершенства и неровности поверхности. Не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков.

Краска рекомендована для использования в медицинских, детских, лечебно-профилактических учреждениях.

Область применения

Для стен в помещениях с умеренной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Технические характеристики

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	~ 61 %
Плотность	~ 1,4 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	8–10 м ² /л

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °С и влажности 40...80 % кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок или распылителем.

Сильно впитывающие и пылящиеся поверхности обрабатывайте предварительно грунтом глубокого проникновения Sikkens Heritage Deep Primer. Дополнительно при перекрашивании контрастных оттенков, сокращения расхода финишного продукта рекомендуется использовать грунтовочную краску Sikkens Heritage Primer.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования.

Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10 % воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30–50°, диаметр сопла 0,012–0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Базы	W05, N00
Срок и условия хранения	4 года при температуре +5...+30 °С в не вскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после покраски поверхность устойчива к интенсивному мытью с агрессивными моющими средствами, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой
Устойчивость к влажному истиранию (истираемость)	1 Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

представленность в базе W05

представленность в базе N00

Упаковка



Степень блеска



Gardner 60°

* ЛОС — летучие органические соединения