



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1  
Дата редакции:  
01/03/2011

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 04.017

### Продукт

### CEBOSTYLE ANTICO

### Описание

CEBOSTYLE ANTICO - это акриловая отделка на водной основе для внутренних работ, мощающаяся и уквивистая, обладающая металлизированным внешним видом. Благодаря элегантнои и благородно-сдержаннои игре света придает любому интерьеру оригинальный, неповторимый вид, соответствующий современными тенденциями декорирования интерьеров. Имеются 13 баз продукта, готовых к использованию.

CEBOSTYLE ANTICO расфасован в тару по 500 мл, 1 л, 2,5 л.

Базы SilverSilver XL, Platinum и Golden White имеются также в таре по 5 л.

### Способ применения и подготовка поверхности

Продукт может наноситься на любые поверхности на основе гипса, извести и гражданской штукатурки, подготовленные надлежащим образом.

**Эффект нанесения кистью, валиком, кракле:** после тщательной очистки и оштукатуривания поверхности нанести акриловую грунтовку для внутренних работ FONDOPLUS, разбавленную водой на 10%, при помощи валика с коротким ворсом в один или два слоя, до полного укрытия поверхности.

**Эффект BARKODE:** см. Лист технических данных CEBOIDEA

**Эффекты DRAFT и FUSION:** см. Лист технических данных CEBOSTRONG.

### Колеровка

CEBOSTYLE ANTICO колеруется с использованием колеровочной системы CEBOCOLORSTATION или же универсальных колорантов CEBOKIT в дозировках, указанных в атласах цветов. Путем изменения указанных дозировок и/или смешивания колорантов также возможна колеровка в оттенки, отличные от тех, что приведены в атласах цветов. В случае необходимости колеровки нескольких банок продукта в один и тот же оттенок рекомендуется использовать продукт и CEBOKIT одной и той же производственной партии.

### Нанесение

**Эффект нанесения кистью:** CEBOSI ANTICO наносится в два слоя при помощи специальной кисти CeboSi, имеющейся в форматах на 2,5 и 4 дюйма: обмакнуть кисть в краску и наносить ее перекрестными мазками, избегая нанесения мазков



## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 04.017

перпендикулярно друг другу. По прошествии 4-6 часов и, в любом случае, после полного высыхания первого слоя, нанести тем же способом второй слой.

**Эффект нанесения валиком:** SEBOSI ANTICO в неразбавленном виде наносится при помощи валика с коротким ворсом в два слоя: следует равномерно распределить продукт по всей стене, повторно проходясь по уже окрашенной полосе валиком без краски.

**Эффект кракле:** на гладкую поверхность нанести первый слой SEBOSI ANTICO в неразбавленном виде при помощи валика с коротким ворсом: следует равномерно распределить продукт по всей стене, повторно проходясь по уже окрашенной полосе валиком без краски. По прошествии как минимум 4-6 часов при помощи плоской кисти нанести SEBOSTYLE ANTICO, равномерно распределяя его по поверхности, наносить продукт вертикальными полосами шириной примерно в 1 метр и высотой от пола до потолка; каждую окрашенную полосу обработать специальным тампоном или другим инструментом; не рекомендуется обрабатывать вертикальный участок шириной примерно в 10 см, служащий стыком между двумя полосами.

**Нанесение SEBOSTYLE ANTICO на SEBOSTONE:** после надлежащей подготовки поверхности нанести один слой SEBOSTONE белого цвета, предварительно разбавив его водой макс. на 5%, при помощи плоской кисти средних размеров, при этом работая перекрестными мазками. После полного высыхания первого слоя (6-8 часов) нанести неразбавленный SEBOSTYLE ANTICO в два слоя при помощи плоской кисти или синтетической перчатки: наносить продукт перекрестными мазками, избегая нанесения мазков перпендикулярно друг другу. По прошествии 4-6 часов и, в любом случае, после полного высыхания первого слоя, нанести тем же способом второй слой.

**Эффект BARKODE:** на сухую поверхность, предварительно обработанную при помощи SEBOIDEA, нанести SEBOSTYLE ANTICO в два слоя при помощи специальной кисти CeboSi, при этом соблюдая установленное направление окрашивания. Перед нанесением второго слоя дождаться полного высыхания первого слоя. Сочетания различных оттенков и полное описание цикла нанесения приведены в соответствующем атласе цветов.

**Эффект DRAFT и FUSION:** на сухую поверхность, предварительно обработанную при помощи SEBOSTRONG, нанести SEBOSTYLE ANTICO в два слоя при помощи специальной кисти CeboSi, при этом соблюдая установленное направление окрашивания. Перед нанесением второго слоя дождаться полного высыхания первого слоя. Сочетания различных оттенков и полное описание цикла нанесения приведены в соответствующем атласе цветов.



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1  
Дата редакции:  
01/03/2011

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 04.017

### Практические рекомендации

CEBOSTYLE ANTICO может наноситься также и на металлические, деревянные, стеклянные и пластмассовые поверхности; в этом случае необходимо подготовить поверхности к окрашиванию при помощи соответствующих праймеров.

### Классификация VOC (Летучие органические соединения)

(Директива ЕС 2004/42/СЕ)

Категория продукта: Краски для декоративных эффектов (I)

Максимально допустимое содержание VOC (2010) в продукте, готовом к использованию: 200 гр/л

CEBOSTYLE ANTICO содержит VOC (Летучие органические соединения): 31 гр/л

### Технические характеристики

Теоретический расход: 6-12 м<sup>2</sup>/л, в два слоя, в зависимости от способа обработки и желаемого эффекта

Внешний вид: жидкость

Удельный вес: 1,1 гр/см<sup>3</sup>

pH: 8,5 – 9

Стойкость к влажному истиранию: продукт является моющимся и стоек к обычной очистке.

Время высыхания: 4-6 часов, в зависимости от термо-гигрометрических условий

### Хранение

Хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла.



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1  
Дата редакции:  
01/03/2011

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 04.017

### Меры безопасности

CEBOSTYLE ANTICO не требует использования особых мер безопасности ни для защиты человека, ни для защиты окружающей среды; однако рекомендуется избегать длительного контакта кожи с продуктом. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть их проточной водой; в случае возникновения раздражений обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в соответствующем Листе безопасности.

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа.

Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.