



VELATURE

Декоративное силиконовое покрытие с состаренным эффектом

VELATURE – лессирующее декоративное настенное покрытие, создающее эффект состаренной поверхности, для внутренних и внешних работ на основе силиконовых модифицированных полимеров. Покрытие обладает повышенной воздухопроницаемостью, имеет водоотталкивающие свойства, при использовании на фасадах — даёт отличную сопротивляемость к вредным факторам окружающей среды.

Техническая информация

Область применения



Связующее: модифицированные силиконовые сополимеры

Наполнители: радужные наполнители.



Разбавление: Вода



Колеровочная база: Neutro



Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,09±0,05 кг/л

Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: высокая, Sd=0,08м.

Способность впитывать воду UNI EN 1062-3: низкая, W<0,10 кг/м² за ^0.5 часа.



Класс пожарной опасности: KM1



Расход: 15-20 м²/л



Полное время высыхания: 6 часов



Упаковка: 1 и 4 литра

Материал предназначен для внутренних и наружных работ.

Наносится на:

- предварительно окрашенные акриловой краской поверхности;
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».

Не наносить на непросохшие поверхности.

Продукция сертифицирована: СГР

Колеровка и хранение продукции

Колеровка осуществляется по системе подбора цветов **Tintometrico Marcromie**. В случае использования различных партий колерованного материала рекомендуется вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия оттенков.

Защищать от мороза.

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

Подготовка поверхности и нанесение

Перед нанесением удостоверьтесь, что поверхность должным образом высохла и выдержана. При необходимости зашпатлевать все неровности и дефекты, трещины нужно соответствующим образом расширить и заполнить специальными уплотняющими составами. При помощи щётки полностью удалить возможные выступающие участки старой краски, меловую побелку и/или отслоившиеся известковые краски и темперы. Всю поверхность очистите от грязи, пыли и жира, при необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и укрепляющими средствами.

После полного высыхания шпаклевки, наждачной бумагой необходимо снять все лишние неровности, очистить стены от пыли сухой тряпкой или пылесосом и нанести грунтовку, соответствующую обрабатываемой поверхности (внутренняя или наружная). В зависимости от желаемого эстетического эффекта нанести декоративный материал (краска или штукатурка) на подготовленную поверхность. Далее, минимум через 6 часов, после полного высыхания основания, нанести 1-й слой VELATURE.

Инструменты для нанесения: кисть, губка, тампон, инструмент с кусочками кожи.



Перед нанесением материал необходимо развести водой от 70 до 100% и тщательно перемешать.

Равномерно нанести VELATURE кистью на поверхность, и, не позволяя ему подсохнуть, в зависимости от желаемого эффекта, выполнить финишную обработку:

. кистью: для получения расплывчатого волнообразного эффекта разнонаправленными движениями распределяем материал по поверхности.

. губкой или тампоном: наносить легкими отпечатывающими движениями, слегка пропитывая губку или тампон.

. инструмент с кусочками кожи: для получения состаренного эффекта, двигать инструмент со смещением, промокая и убирая с поверхности излишки материала.

Материал должен быть полностью нанесен, прежде чем он начинает подсыхать. На широкой поверхности избегайте стыков; работайте всегда по мокрому краю.

После окончания работ или во время перерывов необходимо промыть инструмент чистой водой. Избегать нанесения под прямыми лучами солнца. После нанесения материала поверхность должна быть защищена от попадания влаги и какого-либо механического воздействия на нее вплоть до полного высыхания материала (при +20°C), что в среднем достигается по истечении 48 часов. Стены можно мыть водой через 20 дней после нанесения последнего слоя.

Расход материала: ориентировочно 15-20 м.кв./л на слой, в зависимости от типа поверхности и способа нанесения.

Для более точного определения расхода материала рекомендуется провести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности.

Во избежание видимых наложений покрытие наносится в технике "мокрым по мокрому" за один рабочий приём.

Условия окружающей среды и поверхности нанесения:



- Температура окружающей среды: **min. +8°C ... max. +35°C.**
- Температура поверхности: **min. +5°C ... max. +35°C.**
- Относительная влажность воздуха: **<75%**. Влажность поверхности: **<10%**

При температуре окружающей среды +25°C и относительной влажности 65% - поверхностное **высыхание через 1 час**. Полное высыхание через **6 часов**. При более низкой температуре, а также при более высокой относительной влажности воздуха продолжительность высыхания возрастает.

Указания по технике безопасности



Произведено в соответствии ТУ 20.30.11-004-00681974-2022

Декоративное покрытие для внутренних работ (на водной основе): 200 г/л (2010) VELATURE содержит максимум: **200 г/л** летучих органических составляющих.



Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности; после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходами. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

SAN MARCO RUSSIA гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой технической информации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO RUSSIA в местах продаж.