

Декоративная штукатурка GLATTA

ОПИСАНИЕ

Рельефная декоративная штукатурка для внутренних работ, с эффектом глянцевания выступающих частей. Позволяет получить моющееся, стойкое к царапинам и сколам, рельефное покрытие с отличными декоративными свойствами.

НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА

Применяется внутри помещений при проведении отделочных работ премиум класса. Представляет собой готовую к применению пасту белого цвета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для декоративной отделки жилых и офисных помещений, в том числе не исключающих длительное воздействие воды, пара и высокие эксплуатационные нагрузки.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Венецианская кельма, шпатель.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

1. Фактура «Карта Мира»

1.1 Поверхность для нанесения покрывается грунт-краской ADHESIVE 02 и сушится не менее 4 часов.

1.2 При помощи кельмы, техникой «на отлип» нанести материал островками толщиной 2-3 мм и, после небольшого подсушивания, разгладить их разнонаправленными движениями.

1.3 По мере подсыхания материала, загладить поверхность ребром кельмы еще в несколько проходов, с каждым разом увеличивая силу давления на кельму.

1.4 После финишного глянцевания, дать высохнуть не менее 12 часов.

1.5. При необходимости, после полного затвердевания, с помощью губки и венецианской кельмы затереть полученную поверхность воском Cera или Cera Lumo.

2. Фактура «Выветренный камень»

2.1 Поверхность для нанесения покрывается грунт-краской ADHESIVE 02, и сушится не менее 4 часов.

2.2 Материал делится на несколько частей, каждая из которых колеруется в отдельный цвет.

2.3 Поочередно обмакивая валик в материал разных цветов, раскатать материал по поверхности слоем 2-4 мм.

2.4 После исчезновения мокрого блеска, провести глянцевание материала так, как описано в п. 1.3.

2.5 При необходимости, после полного затвердевания, с помощью губки покрыть полученную поверхность финишным слоем – например, воском Cera или Cera Lumo.

РАСХОД

В зависимости от способа нанесения, от 0,8 до 1,2 кг/м².

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения 1 год при условии сохранения герметичности упаковки. Температура хранения и перевозки от +1 до +30 °C.

СОСТАВ

Акрил-сополимерная дисперсия, микромрамор, вода, реологические добавки, антисептик, пигмент.