TICIANA® DELUXE

Prima Bianco

АКРИЛОВАЯ ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ КРАСКА БАЗЫ А/С

Высококачественная краска на основе акриловой дисперсии для внутренних и наружных работ. Высокоукрывистая, экологически чистая, водоразбавляемая, легко наносится, с отличной адгезией к большинству поверхностей. Выпускается в двух базах: А, С. База С не применяется без колеровки.Изготовлена по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH.

Свойства

- Образует супербелое или цветное (после колеровки) гладкое покрытие.
- Обладает особо высокой укрывистостью.
- Создает безупречное паропроницаемое покрытие.
- Легко наносится.

Область применения

Предназначена для окрашивания стен и потолков в жилых и общественных помещениях – бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, а также для окрашивания фасадов зданий и сооружений.

Колеровка

Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix.
Выпускается в двух базах: А, С. База С не применяется без колеровки.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить. Ранее неокрашенные поверхности и сильно впитывающие основания необходимо предварительно обработать грунтом акриловым глубокого проникновения TICIANA DELUXE PRIMER (Праймер).

Система покрытия

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Prima Bianco краска акриловая высокоукрывистая	наносится кистью, валиком или краскораспылителем	80-110 мл/м2 - база А; 100-120 мл/м2 - база С на 1 слой в зависимости от способа нанесения. Наносить не менее 2 слоев.	Время высыхания - 2 часа.

Инструмент

Кисть, валик, краскораспылитель. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком, при необходимости материал можно разбавить водой, но не более 5% от объема краски.
2. После отведения стыков и примыканий кистью, сразу же пройдите эти места небольшим валиком во избежание мазков от кисти. Тщательно подбирайте валики по длине ворса, так как каждый из них образует различную шагрень.
3. При большой площади покраски в один цвет для колеровки рекомендуется использовать материал из одной партии. Номер партии указан на этикетке.

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя при температуре +20˚С - 2 часа, при более низкой температуре время высыхания увеличивается.

Состав

дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования. Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0˚С. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре до - 30˚С не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение краски, что не является браком.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

ТУ 2316-002-47800877-2003

Фасовка

0,9л; 2,5л; 4,5л; 9л

Производитель

ЗАО "АВС Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80

abc FARBEN

Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru