

SABULA 2

Техническая спецификация

НАЗВАНИЕ:

SABULA 2

ГРУППА:

сатиновые полихромные краски

ОБЛАСТЬ

декоративная отделка внутренних помещений красками на водной основе

ПРИМЕНЕНИЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

удельный вес: 1120 ± 30 г/л при 20°C

вязкость: = = =

расход: 1 л на 3-4 м² при нанесении в два слоя (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)

эстетический эффект: матовый

цвета: цвета по каталогу

упаковка: 5 л

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

на поверхности: 1 час при 20°C

при нанесении в 6-8 часов при 20°C

качестве второго

слоя:

на глубине: 24-36 часов при 20°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:

покрытие для внутренних работ, создающее бархатистый эффект. Создано специально с целью поиска решений для современных и комфортных интерьеров, придает им авангардную сущность, делает интерьеры неповторимыми благодаря ненавязчивому элегантному изяществу и деликатности.

Sabula 2 - краска полностью на водной основе, без запаха, не вызывает раздражения, невозгораемая.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ХАРАКТЕРИСТИКА	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЕ	МАРКИРОВКА
ЭМИССИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ	ISO 16000	ОБЩИЕ ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ <1 мг/м ³ Класс A+	
ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ	-	FREE	
УРОВЕНЬ ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА, X	JIS A 1902-3	X<0,005 мг/м ² ч F****	
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ в продукте, готовом к использованию	Директи ва 2004-42-CE	макс. 15,2 г/л (Предельно допустимое значение по стандартам ЕС 200 г/л) Кат. A/1	

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Старые основания. Удалите отслаивающуюся и потрескавшуюся старую краску с поверхности и вымойте ее водой и надлежащими моющими средствами. Сухую поверхность заштукатурьте и после высыхания зачистите наждачной бумагой, тщательно выравнивая поверхность. Затем нанесите в качестве фиксатора один слой грунтовки Primer 400, разведенной на 50 % водой, и примерно после 4-6 часов при температуре 20°C нанесите второй слой Primer 400, также разведенной водой на 20-25 %. Primer 400 следует наносить шерстяным валиком, стараясь выполнять как можно больше перекрестных движений для максимально полного покрытия поверхности. Через 6 часов при температуре 20°C нанесите Sabula 2.

Новые основания. Зачистите там, где это необходимо, наждачной бумагой до получения гладкой поверхности.

Затем нанесите Primer 400, разведенный водой на 20-25 % только на заштукатуренные участки. По прошествии 4-6 часов при температуре 20°C нанесите шерстяным валиком на всю поверхность Primer 400 плотным слоем частыми перекрестными движениями для получения более плотного покрытия. Еще через 6 часов при температуре 20°C нанесите Sabula 2.

разведение: 10 % водой

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА: НАНЕСЕНИЕ:

тип: распылением

кол-во слоев: 2

Развести на 10 % водой и тщательно перемешать перед каждым использованием. Sabula 2 распыляется под давлением 2-4 атмосфер аэрографным распылителем с верхним или нижним баком, форсунка диаметром 2,5 мм, с расстояния 20-30 см от обрабатываемой поверхности. Эффект может варьировать в зависимости от давления и от используемого компрессора.

При нанесении первого слоя продукта вначале распыляйте краску в горизонтальном направлении, а затем - в вертикальном, чтобы добиться лучшего покрытия поверхности. Примерно через 4-6 часов при температуре 20°C нанести второй слой Sabula 2, придерживаясь вышеописанной методики и используя небольшое количество краски так, чтобы обеспечить однородную покраску поверхности.

SABULA 2 ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ: Добавьте 0,25 л Добавки MAGIC LIGHT к 5 л краски Sabula 2 и нанесите, также используя распылитель, на все стены в помещении. Затем включите в помещении искусственное освещение примерно на 5 минут, и тогда после его повторного выключения (или, в случае внезапного отключения электроэнергии) стены станут светиться с постепенно увеличивающейся яркостью, которая стабилизируется по истечении нескольких минут. Это свечение может продолжаться от 1 до 3 часов в зависимости от интенсивности поглощенного света, затем, через 2-3 часа, оно постепенно погаснет.

Краска Sabula 2 с Добавкой MAGIC LIGHT делает интерьер комфортным и уютным. Для повышения яркости и продолжительности свечения достаточно добавить большее количество Добавки (например, 0,500 л на 5 л краски Sabula 2).

SC 00242

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется использовать Добавку MAGIC LIGHT для более светлых оттенков SABULA 2 (например, C - D - E), для более же темных оттенков (например, A - B) люминесцентный эффект будет более легким.

С Добавкой MAGIC LIGHT оттенки Sabula 2 получатся слегка более светлыми, кроме того после добавления MAGIC LIGHT краску Sabula 2 следует нанести в течение 24 часов для сохранения ее стабильности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием внимательно посмотрите обучающий видеоролик.

Температура нанесения: от +5°C до +35°C.

Хранение: в плотно закрытой банке, в том числе после использования, при температуре выше +10°C и ниже +30°C.

Стабильность: около 1 года в неиспользованных, плотно закрытых упаковках. После окрашивания следует нанести Sabula 2 в течение 15-20 дней во избежание различий оттенков.

ПРИМЕЧАНИЯ: Тщательно перемешать перед использованием. После использования инструменты следует вымыть водой с мылом если краска еще не высохла, и с использованием растворителей в случае, когда она уже засохла.

Спецификация № SC 00242, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 2

Июнь 2019 г.