

502348

Дата выпуска

26-07-2012

Версия

4 - 18/03/2020

EMULSION FIJADORA BLANCA INTERIOR

MONTO
profesional



ГРУППА
ЛИНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ.
ЭМУЛЬСИИ И ГРУНТЫ (ПРОПИТКИ.)

ОПИСАНИЕ

Грунтовка белого цвета для достижения хорошей адгезии. Для грунтования большинства видов оснований перед окрашиванием полимерными красками.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Строительные основания

В помещении

Состоит из смеси акриловых смол в эмульсии.

Фиксатор для неровных поверхностей

Фиксатор, усилитель адгезии, регулятор абсорбции и отвердитель для пористых оснований, в том числе окрашенных плиолитовыми красками.

СВОЙСТВА

Проникающая способность

Регулирует поглощающие свойства поверхности

Хорошая адгезия

Прочность и твердость

Быстро высыхает

Обеспечивает высокую укрывистость последующим краскам

Легкое нанесение и оптимальный расход

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт. Цвет	EMULSION FIJADORA BLANCA INTERIOR
Удельный вес	Гладкий грунт 1,53± 0,05 кг/л
Вязкость	60 +/- 15 РО
Твердые вещества по объему	41± 1
Твердые вещества по весу	63± 1
ЛОС	Кат. а/ВА 75/30 (2007/2010):0,53 г/л
Прибл. Расход на слой	11-13 м ² /л
Высыхание на отлип	(20°C отн. Влажн.: 60%): 1/2-1 ч
Высыхание до перекрашивания	(20°C отн. Влажн.: 60%): 3-4 ч
Цвета	Белый АФНОР: НФТ. 36005 - Семья I. Класс 7b2

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Французская норма DTU 59.1

Новые поверхности

Цементный раствор, штукатурка и схожие основания.

-Дождитесь полного высыхания поверхности (минимум 30 дней при уровне влажности менее 20%).

-Поверхность должна быть полностью сухой.

-Удалите любые выцветания и нейтрализуйте щелочные поверхности.

-Удалите остатки предыдущих покрытий.

-Чрезмерно глянцевые поверхности должны быть обработаны наждачной бумагой, чтобы открыть поры.

-Отремонтируйте дефекты поверхности подходящей шпатлевкой или штукатуркой.

-Поверхности со следами плесени следует обрабатывать фунгицидом.

502348

Дата выпуска

26-07-2012

Версия

4 - 18/03/2020

EMULSION FIJADORA BLANCA INTERIOR

MONTÓ
 profesional

Восстановление и обслуживание

- Старые краски должны быть удалены полностью.
- Блестящие поверхности должны быть матированы, чтобы обеспечить хорошее проникновение.
- Удалите все предыдущие продукты.
- Старые покрытия должны быть удалены путем струйной очистки или зачистки продукта.
- Отремонтируйте дефекты поверхности подходящей шпатлевкой или штукатуркой.
- Мы рекомендуем наносить грунт до и после обработки шпатлевкой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Руководство по применению

- Тщательно перемешайте продукт.
- Наносить только на чистые и сухие поверхности.
- Разбавляйте продукт в зависимости от поверхностного поглощения, чтобы избежать глянцевого эффекта. (См. руководство по системам применения).
- Поверхность должна быть предварительно обработана наждачной бумагой, чтобы обеспечить хорошее проникновение грунта.
- Не наносите при высоких температурах или на любые поверхности, подверженные воздействию солнечного света.
- Не наносите при уровне увлажнения более 80 %.

Растворитель для разбавления и очистки

Вода

Способ использования

Кисть	50%-100%
Валик	50%-100%
Безвоздушное распыление	50%-100%
Воздушное распыление	50%-100%
Пистолет для аэrogрафии	50%-100%
Турбина низкого давления	50%-100%

Приблизительное разбавление

СИСТЕМА

Процедуры в зависимости от типа поверхности

Базовый слой	Промежуточный слой	Отделка
Основания с плесенью		
MAX		
STD Fungicida	Emulsion fijadora blanca interior	Полимерные краски
Старые краски в плохом состоянии		
MAX		
STD Emulsion fijadora blanca interior	Emulsion fijadora blanca interior	Полимерные краски
Дерево		
MAX		
STD Emulsion fijadora blanca interior	Emulsion fijadora blanca interior	Полимерные краски
Слабые основания		
MAX		
STD Emulsion fijadora blanca interior	Emulsion fijadora blanca interior	Полимерные краски
Проекты		
MAX		
STD Emulsion fijadora blanca interior	Emulsion fijadora blanca interior	Полимерные краски

502348

Дата выпуска

26-07-2012

Версия

4 - 18/03/2020

EMULSION FIJADORA BLANCA INTERIOR

MONTO
profesional

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не ешьте, не пейте и не курите во время применения. При попадании в глаза обильно промыть чистой водой. Хранить в недоступном для детей месте. Не выливайте остатки в стоки. Храните продукт герметично закрытым в сухом помещении при температуре от 5 до 35°C. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с листом безопасности продукта.

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальное рекомендуемое время хранения: 24 месяца с момента изготовления в оригинальной герметично закрытой упаковке, в помещении и при температуре от 5° до 35°C.

Указанная здесь информация основана на наших фактических знаниях, лабораторных испытаниях и подсчете практического использования в конкретных обстоятельствах. Поскольку невозможно получить адекватное описание для каждой природы и состояния оснований, которые будут окрашены, мы не можем гарантировать абсолютную воспроизводимость при каждом конкретном использовании.

УПАКОВКА

4 Л, 12 Л