Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1
Дата редакции:
01/03/2011

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЛТД 03.003

**Продукт**

## CEBORUSTIK

**Описание**

CEBORUSTIK - это декоративное покрытие большой толщины на основе известкового теста; обладает повышенной дышашей способностью и стойкостью к воздействию плесени и бактерий. Может наноситься тонким, средним или толстым слоем, при этом не растрескиваясь; обладает отличной заполняющей способностью. CeboRustik может наноситься на поверхности любого типа, должным образом подготовленные к окраске, и позволяет получать самые различные декоративные решения: при декорировании интерьеров, в сочетании с натуральным колеруемым воском CEBOFLOS он позволяет создать намеренно-грубоватый декоративный эффект, воспроизводящий внешний вид штукатурки, которая использовалась в прошлом. При использовании CEBORUSTIK для наружных работ на него следует нанести акриловое колеруемое защитное покрытие CEBOTECH.

CEBORUSTIK расфасован в тару по 5 кг и 20 кг.

**Способ применения и подготовка поверхности**

Продукт может наносится на любые поверхности на основе гипса, извести и гражданской штукатурки, а также на ранее окрашенные поверхности.

После тщательной очистки поверхности нанести при помощи валика один слой CEBOFIX R, разбавленного водой на 20-30%.

**Колеровка**

CEBORUSTIK не подлежит колеровке.

**Нанесение**

CEBORUSTIK наносится при помощи шпателя из нержавеющей стали: равномерно распределить продукт по поверхности, затем при помощи шпателя или другого инструмента (лопатки, кельмы, щетки или кисти с жестким ворсом) создать желаемый эстетический эффект. Кроме того, когда продукт начинает высыхать, можно еще раз пройтись по поверхности, слегка придавливая рельефные участки. Дождаться полного высыхания CeboRustik (мин. 24 часа) и перейти к нанесению выбранной отделки.

**Отделка для интерьеров:**

использовать CEBOFLOS, натуральный воск на водной основе, на основе пчелиного воска, бархатистый на ощупь и водоотталкивающий. На полностью высохший CeboRustik при помощи синтетической губки или иного инструмента нанести CeboFlos, заколерованный в желаемый оттенок; после его высыхания пройтись по поверхности мягкой ветошью или перчаткой с тем, чтобы закрепить полученный эффект и удалить излишки продукта.

**Отделка для внутренних и наружных работ:**

Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it



# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЛТД 03.003

использовать CEBOTECH, защитную акриловую отделку на водной основе. Не изменяет структуру поверхности материалов, на которые она наносится, а также значительным образом не влияет на водопроницаемость поверхности, однако при этом образует на ней защитную пленку, предохраняющую поверхность от воздействия атмосферных факторов. На полностью высохший CeboRustik нанести CeboTech, заколерованный в желаемый оттенок; продукт разбавляется водой в соотношении 1:4 и наносится при помощи синтетической губки или перчатки в два слоя. Для наружных работ использовать исключительно оттенки, помеченные звездочкой*.

**Эффект кракле для внутренних работ**

Подготовить поверхность путем нанесения CeboFix R, заколерованного в тот оттенок, который требуется получить внутри трещин. Затем использовать **CeboBreak**, промежуточную прозрачную акриловую грунтовку, необходимую для получения растрескивания. CeboBreak наносится при помощи кисти в один слой, до полного насыщения поверхности. По прошествии минимум 4 часов, но не позднее, чем через 24 часа, нанести CeboRustik при помощи шпателя из нержавеющей стали, распределяя материал равномерным слоем нужной толщины; не рекомендуется повторно обрабатывать уже обработанные участки, чтобы не нарушить эффект. Дождаться полного высыхания CeboRustik и завершить работу, нанеся заколерованный в желаемый оттенок CeboFlos.

**Практические рекомендации**

**Классификация VOC (Летучие органические соединения)**

**(Директива ЕС 2004/42/CE)**

Категория продукта: Краски для декоративных эффектов (I)

CEBORUSTIK содержит VOC (Летучие органические соединения): 20 гр/л

**Технические характеристики**

Теоретический расход: 0,6- 1,7 м$^2$/кг, в зависимости от толщины наносимого слоя

Внешний вид: густое пастообразное вещество

Удельный вес: 1,66 гр/см3

pH: >10

Стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей: стойкий, нежелтеющий

Время высыхания: минимум 24 часа, в зависимости от термо-гигрометрических условий.

Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it



# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЛТД 03.003

| | |
|---|---|
| **Хранение** | Хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла. |
| **Меры безопасности** | CEBORUSTIK - это продукт на основе извести и, следовательно, с высоким содержанием щелочи. Во время нанесения продукта использовать средства защиты для глаз; в случае попадания продукта в глаза промыть их большим количеством чистой проточной воды в течение как минимум 15 минут; если раздражение не пропало, обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в соответствующем Листе безопасности. |

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непоследственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.