



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Ревизия №1
Дата Ревизии: 21/10/2016

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ST 04.035

Продукт	СЕВОТОР ЛАК Орасо - Матовый
Описание	Отделка, на водной основе, на основе акриловой-стироловой смолы, без запаха, с отличными характеристиками устойчивости к истиранию, укывистый, высокой точке белого и уменьшенной способностью к грязи. Идеально подходит для домов, офисов, общественных мест и везде, где требуется полная и богатая отделка, гладкими и глубоко матовый. CeboTop Лак может легко сочетаться с драгоценной отделкой линии Cebos Color.
Упаковки	СЕВОТОР ЛАК ОРАСО BIANCO доступен в упаковках по 1 – 3 - 5 -10 л. СЕВОТОР ЛАК ОРАСО BASE доступен в упаковках по 1- 2,5 - 5 л.
Применение и подготовка поверхности	Они пригодны для гипса и гражданских или с предыдущими покрытиями, соответственно излеченных от любой пыли и загрязнений. При наличии сглаживания В последнее время новый кладки и особенно впитывающие подложки или известкование, нанести один слой кистью СЕВОФИХ М прозрачной акриловой фиксаторе разбавленного 1: 1 по объему с водой. До гипса, гипсокартон или с предыдущими покрытиями, применяется СЕВОФИХ ПЕРВОГО акрилового пигментированного закрепитель: особенно подходит для стандартизации поверхностей с различиями в цвете и поглощением, такие как гипсокартон; Также он может быть использован белый или окрашены в тот же цвет отделки, с тем чтобы облегчить последующее покрытие отделки. Применяют СЕВОФИХ сначала в одной руке, с валиком или кистью, разбавленного до 20-30% по объему с водой
Колеровка	СЕВОТОР ЛАК колеруется с системой колеровки СЕВОКОЛОРАСТАЦИОН или с универсальными красителями СЕВОКИТ в дозах, представленных в каталоге. Возможно другие цвета, путем изменения дозировки, предоставляемой путем смешивания красителей. При необходимости подготовить более одного банке того же оттенка рекомендуется использовать красители и продукты, одной партии.
Разбавления	Для нанесение валиком с коротким ворсом разбавлять: 10% -15% в объеме водой. Для нанесение кистью для акрил разбавлять 25% - 30% в объеме водой.
Нанесение	СЕВОТОР ЛАК наноситься валиком с коротким ворсом, два слоя: ждать 4-6 часов между первым и вторым слоем. Возможно также наносить CeboTop Лак кистью для акрила в двух слоях; Принимая во внимание более разбавления для нанесения кистью, может быть необходимо дополнительный слой.
Полезные Советов	СЕВОТОР ЛАК Он также применим на металл, дерево, пластик; В этих случаях необходимо подготовить средства с СЕВОФИХ EXTRA пигментированной на воде анкерного праймера на основе специальных модифицированных синтетических смол, для внутренних работ.
Классификация VOC (Директива 2004/42/ЕС)	Категория продукта: Матовая краска для стен и потолков (а) Максимум допустимого (2010г.) для продукта готового к использованию 30 г/л. СЕВОТОР ЛАК содержит VOC: 29 г/л.
Технические характеристики	Теоритический расход: 7-8 м ² /л. Внешний вид: жидкий Удельный вес СЕВОТОР ЛАК ОРАСО: BIANCO 1,34 г/см ³ – BASE 1,29 г/см ³ pH: 8.5 – 9.5 Время высыхания: 4-6 часов, между слоями: полностью после 24 часа. Зеркальное измерение блеска угол 85 ° классификации в соответствии с UNI EN ISO 2813-2001 СЕВОТОР ЛАК ОРАСО 1,6 Gloss ГЛУБОКО МАТОВЫЙ Непрозрачность (укрывистость) классификации в соответствии с UNI 11271 СЕВОТОР ЛАК ОРАСО 97,16% ХОРОШИЙ



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Ревизия №1
Дата Ревизии: 21/10/2016

СПЕКЦИФИКАЦИЯ

ST 04.035

	<p>Способности к загрязнению классификация соответствующим UNI 10795-1999</p> <p>СЕВОТОР ЛАК ОРАСО Delta L 0,64 Значение обнаружено < 3 ОЧЕНЬ НИЗКАЯ</p> <p>Стойкости к истиранию классификация соответствующим UNI 10795-1999</p> <p>СЕВОТОР ЛАК ОРАСО Значение обнаружено 5500 цикл исходная величина >5000 цикл ПРЕВОСХОДНАЯ</p> <p>Назначение классификации запаха в соответствии UNI 11021-2002 Апендикс А</p> <p>СЕВОТОР ЛАК ОРАСО Значение обнаружено 0,2 исходная величина <1</p>
Хранение	<p>Гарантируется срок 24 месяца если хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла</p>
Меры безопасности	<p>СЕВОТОР ЛАК не требует использования особых мер безопасности ни для защиты человека, ни для защиты окружающей среды; однако рекомендуется избегать длительного контакта кожи с продуктом. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть их проточной водой; в случае возникновения раздражений обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в соответствующем Листе безопасности.</p>

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.