



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1  
Дата редакции:  
01/03/2011

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 04.022

### Продукт

### СЕВОАРТ ПОZZOLANO

### Описание

СЕВОАРТ ПОZZOLANO - это декоративное покрытие для внутренних работ и наружных работ на основе выдержанного и фильтрованного известкового теста, которое естественным образом обеспечивает продукту отличное сцепление с поверхностью, повышенную дышащую способность, устойчивую к воздействию плесени и бактерий, прочность и долговечность. СЕВОАРТ ПОZZOLANO позволяет создавать поверхности, обладающие гладким и матовым внешним видом и характеризующиеся равномерной крапчатостью, напоминающей античные мраморные элементы декора.

СЕВОАРТ ПОZZOLANO расфасован в тару по 5 кг и 20 кг.

### Способ применения и подготовка поверхности

Продукт может наноситься на любые поверхности на основе гипса, извести и гражданской штукатурки. После очистки и, при необходимости, оштукатуривания поверхности нанести при помощи валика или кисти один слой пигментированного дышащего фиксатива СЕВОФИКС R, разбавленного водой на 20-30 %.

### Колеровка

СЕВОАРТ ПОZZOLANO колеруется с использованием колеровочной системы СЕВОКОЛОРАСТАЦИОН или же универсальных колорантов СЕВОКИТ в дозировках, указанных в атласах цветов. Путем изменения указанных дозировок и/или смешивания колорантов также возможна колеровка в оттенки, отличные от тех, что приведены в атласах цветов. В случае необходимости колеровки нескольких банок продукта в один и тот же оттенок рекомендуется использовать продукт и СЕВОКИТ одной и той же производственной партии.

### Нанесение

СЕВОАРТ ПОZZOLANO готов к использованию и наносится в два слоя при помощи шпателя из нержавеющей стали. Сначала нанести первый слой продукта, равномерно распределив его по поверхности. Дождаться высыхания первого слоя и нанести второй слой, уплотнив продукт. Для защиты отделки от грязи и воды, при этом не изменяя изначальный эстетический вид продукта, после полного высыхания СЕВОАРТ ПОZZOLANO (минимум 24 часа) нанести СЕВОФЛОУ; более подробная информация содержится в соответствующем Листе технических данных.

### Эффект травертина

При помощи шпателя из нержавеющей стали нанести CeboArt Pozzolano равномерным слоем толщиной 1-2 мм. Пока продукт еще влажен, обработать поверхность специальным инструментом CeboSign (код A/35) с тем, чтобы воспроизвести типичные прожилки камня травертин. Для того, чтобы эффект получился более естественным, работать неравномерными движениями, избегая повторения рисунка. При помощи кернера сделать на поверхности надрезы, чтобы



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1  
Дата редакции:  
01/03/2011

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 04.022

	<p>воспроизвести эффект каменных плит. Пока продукт полностью не высох, приглаживать поверхность шпателем, слегка придавливая рельефные участки. В случае, если продукт слишком сух, намочить шпатель водой.</p> <p><b>CeboTech:</b> защитная акриловая отделка на водной основе, прозрачная или колеруемая, стойкая к воздействию атмосферных факторов. Заколеровать CeboTech в оттенки, указанные в атласе цветов, и разбавить продукт водой в соотношении 1:4. На полностью высохший CeboArt Pozzolano при помощи синтетической губки нанести CeboTech; сначала нанести первый оттенок, дождаться его полного высыхания, а затем повторить ту же операцию со вторым оттенком. Для удаления излишков цвета можно пройтись по поверхности губкой, намоченной водой.</p>
<b>Классификация VOC (Летучие органические соединения)  (Директива ЕС 2004/42/СЕ)</b>	<p>Категория продукта: не включен в приложение</p> <p>CEBOART POZZOLANO содержит VOC (Летучие органические соединения): 21 гр/л</p>
<b>Технические характеристики</b>	<p>Теоретический расход: 0,6-0,7 м<sup>2</sup>/кг</p> <p>Внешний вид: густое пастообразное вещество</p> <p>Удельный вес: 1,83 гр/см<sup>3</sup></p> <p>pH: &gt;10</p> <p>Время высыхания: минимум 24 часа, в зависимости от термо-гигрометрических условий.</p>
<b>Хранение</b>	<p>Хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла.</p>
<b>Меры безопасности</b>	<p>CEBOART POZZOLANO - это продукт на основе извести и, следовательно, с высоким содержанием щелочи. Во время нанесения продукта использовать средства защиты для глаз; в случае попадания продукта в глаза промыть их большим количеством чистой проточной воды в течение как минимум 15 минут; если раздражение не прошло, обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в соответствующем Листе безопасности.</p>



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1  
Дата редакции:  
01/03/2011

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЛТД 04.022

---

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.