Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1
Дата редакции:
01/03/2011

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЛТД 04.005

Продукт

CEBOSI UNIVERSAL

Описание

CEBOSI UNIVERSAL - это акриловая отделка на водной основе для внутренних и наружных работ, матовая и полуукрывистая, идеально подходящая для создания нежных отблесков, напоминающих о прошлом.

CEBOSI UNIVERSAL расфасован в тару по 1 л и 5 л.

Способ применения и подготовка поверхности

Продукт может наносится на поверхности на основе гипса и гражданской штукатурки. В зависимости от желаемого декоративного эффекта используются различные продукты для подготовки поверхности и различные способы нанесения, указанные в параграфе «Нанесение».

Колеровка

CEBOSI UNIVERSAL колеруется с использованием колеровочной системы CEBOCOLORSTATION или же универсальных колорантов CEBOKIT в дозировках, указанных в атласах цветов. Путем изменения указанных дозировок и/или смешивания колорантов также возможна колеровка в оттенки, отличные от тех, что приведены в атласах цветов. В случае необходимости колеровки нескольких банок продукта в один и тот же оттенок рекомендуется использовать продукт и CEBOKIT одной и той же производственной партии.

Нанесение

Нанесение на CEBOSI FONDO

После тщательной очистки и оштукатуривания поверхности нанести CEBOSI FONDO, заколерованный в тот же оттенок, что и CEBOSI UNIVERSAL, при помощи валика с коротким ворсом в один или два слоя, до полного укрытия поверхности. В случае окраски особенно сильно крошащихся или впитывающих поверхностей предварительно нанести один слой CEBOSI FONDO, разбавленного водой на 30%. Дождаться полного высыхания продукта (6-8 часов).

CEBOSI UNIVERSAL готов к использованию и наносится в один слой при помощи специальной кисти CeboSi, имеющейся в форматах на 2,5 и 4 дюйма: обмакивать инструмент в краску и наносить ее на поверхность, подготовленную с помощью CEBOSI FONDO, перекрестными мазками для создания эффекта обработки шпателем, избегая нанесения мазков перпендикулярно друг другу; продолжать нанесение до тех пор, пока на кисти полностью не закончится краска, с тем, чтобы избежать наложения одного слоя краски на другой.

CEBOSI UNIVERSAL также может наноситься при помощи перчатки: отмакивать инструмент в краску и обрабатывать стену равномерными круговыми движениями как можно более плоской ладонью и без нажима.

Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1
Дата редакции:
01/03/2011

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЛТД 04.005

Нанесение на CEBOSTONE

После надлежащей подготовки поверхности нанести один слой CEBOSTONE, заколерованный в тот же оттенок, что и CEBOSI UNIVERSAL, предварительно разбавив его водой на 5%; при помощи плоской кисти средних размеров наносить перекрестные мазки таким образом, чтобы получить на поверхности сочетание гладких и шероховатых участков. Дождаться полного высыхания продукта (6-8 часов).

CEBOSI UNIVERSAL готов к использованию и наносится в один слой при помощи специальной кисти CeboSi, имеющейся в форматах на 2,5 и 4 дюйма: обмакивать инструмент в краску и наносить ее на поверхность, подготовленную с помощью CEBOSTONE, перекрестными мазками для создания эффекта обработки шпателем, избегая нанесения мазков перпендикулярно друг другу.

Практические рекомендации

CEBOSI UNIVERSAL может использоваться вместе с добавками CEBOAD: сочетания оттенков и полный цикл нанесения приведены в соответствующих атласах цветов.

Классификация VOC (Летучие органические соединения)

(Директива ЕС 2004/42/CE)

Категория продукта: Краски для декоративных эффектов (I)

Максимально допустимое содержание VOC (2010) в продукте, готовом к использованию: 200 гр/л.

CEBOSI UNIVERSAL содержит VOC (Летучие органические соединения): 33 гр/л.

Технические характеристики

Теоретический расход: 6-10 м^2/л, в зависимости от желаемого эффекта

Внешний вид: жидкость

Удельный вес: 0,97 гр/см3

pH: 8,5 – 9

Стойкость к влажному истиранию: продукт является моющимся и стоек к обычной очистке.

Время высыхания: 4-6 часов, в зависимости от термо-гигрометрических условий

Хранение

Хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла.

Меры безопасности

CEBOSI UNIVERSAL не требует использования особых мер безопасности ни для защиты человека, ни для защиты окружающей среды; однако рекомендуется избегать длительного контакта кожи с продуктом. В случае попадания продукта в

Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Редакция номер 1
Дата редакции:
01/03/2011

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЛТД 04.005

	глаза немедленно промыть их проточной водой; в случае возникновения раздражений обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в соответствующем Листе безопасности.

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непоследственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.