



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ST 04.036

Продукт	СЕВОТОР LAK Satinato - Сатинированный
Описание	Отделка, на водной основе, на основе акриловой-стироловой смолы, без запаха, с отличными характеристиками устойчивости к истиранию, укывистый, высокой точке белого и уменьшенной способностью к грязи. Идеально подходит для домов, офисов, общественных мест и везде, где требуется полная и богатая отделка, гладкими и шелковистый. CeboTop Лак может легко сочетаться с драгоценной отделкой линии Cebos Color.
Упаковки	СЕВОТОР LAK SATINATO BIANCO доступен в упаковках по 1 – 3 - 5 - 10 л. СЕВОТОР LAK SATINATO BASE доступен в упаковках по 1- 2,5 - 5 л.
Способ применения и подготовка поверхностей	Они пригодны для гипса и гражданских или с предыдущими покрытиями, соответственно излеченных от любой пыли и загрязнений. При наличии сглаживания В последнее время новый кладки и особенно впитывающие подложки или известкование, нанести один слой кистью СЕВОФИХ М прозрачной акриловой фиксаторе разбавленного 1: 1 по объему с водой. До гипса, гипсокартон или с предыдущими покрытиями, применяется СЕВОФИХ PRIMO акрилового пигментированного закрепитель: особенно подходит для стандартизации поверхностей с различиями в цвете и поглощением, такие как гипсокартон; Также он может быть использован белый или окрашены в тот же цвет отделки, с тем чтобы облегчить последующее покрытие отделки. Применяют СЕВОФИХ сначала в одной руке, с валиком или кистью, разбавленного до 20-30% по объему с водой.
Колеровка	СЕВОТОР LAK колеруется с системой колеровки СЕВОКОЛОРАСТАЦИОН или с универсальными красителями СЕВОКИТ в дозах, представленных в каталоге. Возможно другие цвета, путем изменения дозировки, предоставляемой путем смешивания красителей. При необходимости подготовить более одного банке того же оттенка рекомендуется использовать красители и продукты, одной партии.
Разбавление	Для нанесения валиком с коротким ворсом разбавлять: 10% -15% в объеме водой. Для нанесения кистью для акрил разбавлять 25% - 30% в объеме водой.
Нанесение	СЕВОТОР LAK наносится валиком с коротким ворсом, два слоя: ждать 4-6 часов между первым и вторым слоем. Возможно также наносить CeboTop Лак кистью для акрила в двух слоях; Принимая во внимание более разбавления для нанесения кистью, может быть необходимо дополнительный слой.
Полезные Советы	СЕВОТОР LAK также применим на металл, дерево, пластик; В этих случаях необходимо подготовить поверхности с СЕВОФИХ EXTRA пигментированной на воде анкерного праймера на основе специальных модифицированных синтетических смол, для внутренних работ.
Классификация VOC (Директива 2004/42/EC)	Категория продукта: Матовая краска для стен и потолков (a) Максимум допустимого (2010г.) для продукта готового к использованию 30 г/л. СЕВОТОР LAK содержит VOC: 29 г/л.
Caratteristiche tecniche	Теоритический расход: 7-8 м ² /л. Внешний вид: жидкий Удельный вес СЕВОТОР LAK OPACO: BIANCO 1,35 г/см ³ – BASE 1,27 г/см ³ pH: 8.5 – 9.5 Время высыхания: 4-6 часов, между слоями: полностью после 24 часа. Зеркальное измерение блеска угол 85 ° классификации в соответствии с UNI EN ISO 2813-2001 СЕВОТОР LAK SATINATO 12,7 Gloss ПОЛУМАТОВЫЙ Непрозрачность (укрывистость) классификации в соответствии с UNI 11271 СЕВОТОР LAK SATINATO 97,44% ХОРОШИЙ



SCHEDE TECNICHE

ST 04.036

Способности к загрязнению классификация соответствующим UNI 10795-1999

СЕВОТОР LAK SATINATO Delta L 0,13 исходная величина < 3 ОЧЕНЬ НИЗКАЯ

Стойкости к истиранию классификация соответствующим UNI 10795-1999

СЕВОТОР LAK OPACO Значение обнаружено 5500 цикл исходная величина >5000 цикл ПРЕВОСХОДНАЯ

Назначение классификации запаха в соответствии UNI 11021-2002 Апендикс А

СЕВОТОР LAK SATINATO Значение обнаружено 0,3 исходная величина <1

Применение в средах с наличием пищевых продуктов (НАССР)

СЕВОТОР LAK SATINATO классифицируется как система покрытия, подходящая для сред с наличием пищевых продуктов в соответствии с UNI 11021 Сертификат предоставляется по запросу.

Хранение

Гарантируется срок 24 месяца если хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных лучей и источников тепла.

Меры безопасности

СЕВОТОР LAK не требует использования особых мер безопасности ни для защиты человека, ни для защиты окружающей среды; однако рекомендуется избегать длительного контакта кожи с продуктом. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть их проточной водой; в случае возникновения раздражений обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в соответствующем Листе безопасности.

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какую-либо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непосредственного контроля. За более подробной информацией или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.