



TICIANA®
DELUXE

ALEXANDRIA

ШТУКАТУРКА АКРИЛОВАЯ ФАКТУРНАЯ

Пластичная фактурная штукатурка на основе акриловой дисперсии для высококачественной отделки и защиты фасадов и стен внутри помещений. Образует шероховатую поверхность с возможностью создания различных вариаций фактур. Позволяет создавать индивидуальный дизайн в сочетании с другими декоративными материалами. Обладает высокими и эксплуатационными качествами покрытия, которые сохраняются на протяжении многих лет.

Свойства

- Высокая стойкость к механическим воздействиям
- Устойчивое к воздействию атмосферы, перепадам температур
- Обладает высокой адгезией к большинству поверхностей
- Образует паропроницаемое покрытие
- Легко моется бытовыми моющими средствами
- Скрывает незначительные дефекты поверхности
- Прекрасно колеруется даже в насыщенные цвета (до 6 тона по каталогу Spirit)
- Может смешиваться с другими декоративными материалами для создания индивидуального дизайна

Область применения

Акриловая фактурная штукатурка предназначена для декоративной отделки и защиты фасадов и стен внутри помещений. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсовые и гипсокартонные поверхности.

Колеровка

Автоматическая колеровка машинным способом, ручная и колеровка универсальным колером Ticiana mix.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и эмульсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Новые штукатурные основания просушить в течение 2-4 недель. Для наилучшего сцепления штукатурки с обрабатываемой поверхностью рекомендуется предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Primer TICIANA DELUXE.

Система покрытия

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности	0,1-0,15л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2a. Marmo fondo укрывающий грунт с мраморной крошкой 2b. Fondo 2 грунт моющийся	используются для укрепления минеральной поверхности, улучшения сцепления последующих отделочных слоев с поверхностью	0,1-0,15л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 2-4 часа.
3. Alexandria штукатурка фактурная	наносится краскораспылителем, кистью, коротковорсовым валиком, шпателем, кельмой или губкой морской	0,3-0,7л/м ² . Наносить в 1 и более слоев.	Время высыхания - 4-6 часов.

Инструмент

Шпатель, кельма, валик, морская губка, краскораспылитель, кисть. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. Перед применением тщательно перемешать, так как при хранении возможно расслоение продукта. В случае если штукатурка подвергалась заморозке, разморозить при температуре +20°C. (Не перемешивать до полной разморозки!).
2. Границы поверхности предварительно оклеить малярным скотчем и снять его до затвердевания штукатурки.
3. Для облегчения создания фактуры с помощью морской губки, валика или кисти штукатурку рекомендуется разбавить водой от 3 до 10% в зависимости от требуемой консистенции.
4. Температура при проведении работ и последующие 48ч. не должна опускаться ниже +5°C. Не наносить под воздействием прямых солнечных лучей, при сильном ветре, дожде.
5. Наносить кельмой из нержавеющей стали. В течение 10-15 минут после нанесения сформировать необходимую структуру при помощи шпателя, структурного валика или кисти.
6. При нанесении нескольких слоев с последующим "железнением" финишного слоя возможно добиться эффекта шлифованного камня с тональными переходами, характерными для венецианских штукатурок.
7. Нанесение последующих слоев производите только после полного высыхания предыдущего. Для усиления насыщенности цвета рекомендуем в качестве финишного слоя использовать воск Segoso или лак лессирующий Luminor.
8. При большой площади покраски в один цвет для колеровки рекомендуется использовать материал из одной партии. Номер партии указан на этикетке.
9. В зависимости от типа применяемого колоранта при колеровке штукатурки возможно разжижение или загущение продукта, поэтому рекомендуется сначала провести колеровку, а затем при необходимости добавить воду.
10. Для исключения образования видимых стыков рекомендуется наносить и структурировать штукатурку за один проход.

Время высыхания

Время высыхания "от пыли" - 4-6 часов, окончательное отверждение - 48 часов при температуре +20°C и нормальной влажности. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.

Состав

Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, присадки, консерванты.

Хранение и транспортировка

Штукатурку транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C не более одного месяца или 5 циклов замораживания-размораживания без потери качества при наличии этикетки "Морозостойкая рецептура".

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании состава в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования штукатурки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

TU 2316-007-47800877-06

Фасовка

13л; 8л; 4л; 0,9л

Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru